

CARBODEC

Pintura reflectiva para impermeabilizaciones

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

Descripción

CARBODEC es una pintura bituminosa reflectiva de color aluminio brillante que se emplea como recubrimiento protector de impermeabilizaciones asfálticas.

Información Técnica

Apariencia : Líquido de baja viscosidad
Color : Aluminio brillante
Densidad: 0.92 kg/l +/- 0.03 kg/l

Usos

Como recubrimiento protector y reflectivo de impermeabilizaciones elásticas donde se requiera:

- Reducir el calor por radiación solar y la temperatura interior en edificaciones techadas con láminas de asbesto – cemento, zinc u hormigón.
- Prevenir el agrietamiento de las impermeabilizaciones asfálticas.
- Prolonga la vida útil de impermeabilizaciones asfálticas con más de un año de uso.
- Enlucir tejas de asbesto – cemento previamente imprimadas con CEMENTO MARINO LIQUIDO de TOXEMENT.

Ventajas

- Es un recubrimiento protector de impermeabilizaciones.
- Disminuye la temperatura en el interior de edificaciones por su acción reflectiva.
- Excelente durabilidad por su alta resistencia a la intemperie.
- Aporta una excelente presentación por su color brillante.
- Es de fácil y rápida aplicación y de buena adherencia.

Rendimiento

- En impermeabilizaciones bituminosas, aproximadamente entre 90 g/m² y 120 g/m² (27.5 m²/gal y 36.5 m²/gal) por capa de aplicación.
- Sobre mortero o tejas de asbesto – cemento, previamente imprimadas con CEMENTO MARINO LIQUIDO de TOXEMENT entre 180 g/m² y 200 g/m² (16.5 m²/gal y 18.3 m²/gal) por cada de aplicación.

Aplicación

CARBODEC viene listo para usar y debe agitarse en su envase original antes y durante su aplicación manteniendo la mezcla homogénea.

CARBODEC se aplica con brocha o preferiblemente con rodillo sobre superficies limpias y libres de polvo, mugre, óxidos, grasas y aceites obteniéndose una superficie de color uniforme.

La superficie de aplicación debe estar seca.

CARBODEC

TX40T009

CARBODEC

Pintura reflectiva para impermeabilizaciones

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

CARBODEC

TX40T009

Recomendaciones Especiales

- Cuando se aplica sobre superficies con poca adherencia, se recomienda el uso de CEMENTO MARINO LIQUIDO de TOXEMENT como imprimante.
- Si se aplica sobre CEMENTO MARINO PLASTICO o EMULSION ASFALTICA de TOXEMENT, debe haber transcurrido un mínimo de 24 horas antes de aplicar **CARBODEC**.
- No agregue solventes pues afectan las características del producto.
- Para mejores resultados aplique el **CARBODEC** preferiblemente en días soleados.
- Se recomienda como mantenimiento preventivo, aplicar **CARBODEC** a los sistemas de impermeabilización mínimo una vez por año.
- Evite el ingreso de humedad al producto envasado.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

CARBODEC debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo y protegido del calor intenso, la llama abierta y la humedad.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en su envase original.

Presentación

Lata: 0.7 kg

Lata: 3 kg

Cuñete metálico: 16 kg

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2017

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT