

EUCOLISTO

Mortero para trabajos rápidos

TRATAMIENTOS PARA MUROS

Descripción

EUCOLISTO es un mortero de fraguado rápido, ideal para trabajos urgentes en reparaciones y fijaciones.

Información Técnica

Fraguado Inicial (18°C) : 20 minutos +/- 5 minutos
Fraguado Final (18°C) : 25 minutos +/- 5 minutos

Resistencias a compresión

1 hora	7.8 Mpa	78 kg/cm ²
2 horas	12 Mpa	120 kg/cm ²
24 horas	16.84 Mpa	168.4 kg/cm ²
3 días	27.13 Mpa	271.3 kg/cm ²

Usos

- Reparaciones rápidas de pisos, paredes, garajes, calzadas, aristas, etc.
- Fijación de puertas, material sanitario, instalaciones hidráulicas o eléctricas.
- Obras urgentes en piscinas, fosas, cisternas.

Ventajas

- Fácil de usar.
- Permite colocar estuco sobre la reparación después de dos horas de aplicado el **EUCOLISTO**.
- Permite fijar elementos como puertas, sanitarios, etc., en el mismo día de la colocación.

Rendimiento

Con una relación de agua : producto entre 0.13 y 0.15 (130 ml a 150 ml de agua por kg de producto), se requiere 1.7 kg de material seco por litro de espacio vacío a rellenar. 17 kg/m² a 18 kg/m² en espesor de 1 cm.

Aplicación

Preparación de la superficie

La superficie sobre la que se va a aplicar el producto debe estar rugosa y libre de polvo, mugre y materiales sueltos que puedan impedir la adherencia del material.

Aplicación

El producto viene listo para su uso, solamente requiere adición de agua. Agregue el producto sobre el agua, manteniendo una proporción agua : producto de 0.13 en peso. Homogeneice hasta obtener una consistencia pastosa que permita su fácil colocación en sitios verticales o sobre-cabeza.

Aplique con llana o espátula en espesores de 0.5 cm hasta 4 cm máximo. Cure con agua 30 minutos después de la aplicación durante las primeras 2 horas. Si se requiere un acabado fino, estuque con ESTUFLEX de TOXEMENT.

EUCOLISTO

TX40T145

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

EUCOLISTO

Mortero para trabajos rápidos

TRATAMIENTOS PARA MUROS

Recomendaciones Especiales

- Mezcle únicamente la cantidad que pueda aplicar en 10 minutos.
- Dé acabado al mortero inmediatamente se hace la aplicación.
- Los excesos disminuyen la resistencia del mortero con otros materiales cementicios.
- Se recomienda la utilización de este material durante los primeros 6 meses debido a su alto contenido de materiales cementicios.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCOLISTO debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Este producto por ser diseñado con cementos especiales es altamente higroscópico y la humedad lo altera con facilidad, por lo cual debe ser almacenado con precaución.

Vida útil en almacenamiento:

- 6 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Bolsa : 10 kg
Bolsa : 25 kg

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2016

EUCOLISTO

TX40T145